

سیباکرون C₆,C₂ آکريل روکش موقت (زود گیر)

سیباکرون آکريل خود پخت جهت روکش موقت، با استفاده از کوپلیمر های اتیل متاکریلیک برای ساخت کرون و بریجهای موقت طراحی شده است. این محصول در رنگبندی سری A و B در بسته بندیهای ۲ رنگ و ۶ رنگ ارائه می شود.

موارد مصرف :

۱- تولید کرون و بریج موقت

ویژگیها :

- ۱- فاقد مواد مضر به پالپ دندان
- ۲- ایجاد حرارت کم و عدم آسیب به بافتهای دندان
- ۳- مقاومت سایشی مطلوب
- ۴- رنگبندی سری A و B (در ۶ رنگ)
- ۵- قابل استفاده با روشهای مستقیم (داخل دهان) یا غیر مستقیم (خارج دندان)
- ۶- سرعت گیرش عادی
- ۷- پالیش پذیری عالی

مشخصات فنی:

ردیف	مشخصات فنی	واحد	مقدار	استاندارد
۱	مدت زمان قبل از چسبندگی	Sec	۱۱۵	۹۰-۱۲۰
۲	مدت زمان چسبندگی	Sec	۲۴۰	۱۸۰-۲۴۰
۳	مدت زمان سخت شدن در لایه ضخیم	Sec	۳۵۸	۳۰۰-۳۶۰
۴	مدت زمان سخت شدن در لایه نازک	Sec	۳۵۰	۳۹۰-۴۵۰

بسته بندی:

کیت کامل سیباکرون C₆ شامل :
 پودر ۶ بسته PE ۳۵۰ گرمی
 مایع ۱ شیشه ۱۰۰ میلی لیتر
 پیمانه پودر
 قطره چکان
 راهنمای مصرف

کیت کامل سیباکرون C₂ شامل :
 پودر ۲ بسته PE ۸۰ گرمی
 مایع ۱ شیشه ۱۰۰ میلی لیتر
 پیمانه پودر
 قطره چکان
 راهنمای مصرف

