اورتوژل
شرکت صنایع پوشش‌گی مارلیک
اشتهارد - شهرک صنعتی اشتهارد - شماره ۵۶۷
تلفن: ۰۲۶۱ - ۷۷۲۲۰۱ فاکس: ۰۲۶۱ - ۷۷۲۳۹۸۶
پست الکترونیکی: info@marlic.com وب سایت: www.marlic.com

ISO 13485

اورتوژل – ماده قالبگیری آلژینات بسیار زودگیر- بدون غبار

مطابق با استاندارد ISO 1563/ADA 18 specification

روش مصرف :

۱- ظرف محتوی آلژینات را قبل از مصرف خوب تکان دهید.

۲- نسبت اختلاط: ۷ گرم پودر (معادل یک پیمانه پودر) با ۱۵ میلی لیتر آب (معادل یک نشانه از پیمانه آب)

۳- مدت زمان اختلاط ۳۰ ثانیه.

۴- مدت زمان کارکرد: ۳۰ ثانیه.

۵- مدت زمان قالبگیری در دهان: ۵۵ ثانیه.

۶- کل زمان سخت شدن: ۱۱۵ ثانیه.

۷- دمای آب بر روی زمان های بالا تاثیر می گذارد. زمان های ارائه شده با استفاده از آب مقطر در دمای ۲۳ درجه به دست آمده است.

۸- پس از قالبگیری، قالب آلژینات را زیر آب شیر شسته، آب آن را با تکان دادن خشک کرده و سپس قالب گچی را تهیه کنید.

۹- در صورتیکه امکان تهیه قالب گچی در همان لحظه وجود ندارد، قالب آلژیناتی را درون یک کیسه قرار داده، درب کیسه را محکم ببندید.

۱۰- حداکثر تا ۴۸ ساعت پس از قالب آلژیناتی، قالب گچی آن را تهیه نمائید.

۱۱- بسته آکروژل را در محل خشک و خنک نگهداری نمائید.

توصیه های ایمنی:

۱- ظرف حاوی محصول را در محلی خنک و به صورت درب بسته نگهداری نمائید.

۲- در دسترس کودکان قرار ندهید.

۳- ضایعات آنرا در محل مخصوص تخلیه نمائید.

شماره بازنگری: ۰ کد سند: ES۷۱۱

توصیه های فنی فوق بر اساس آزمایشات صورت گرفته در این شرکت استوار بوده و این شرکت بدون ارائه هر گونه ضمانت آنرا توصیه می نماید. لذا پیشنهاد می گردد قبل از استفاده برای موارد نهائی روش فوق را کنترل نموده، پس از حصول اطمینان اقدام به استفاده نمائید. بنابراین تعهد این شرکت محدود به ارزش کالای تحویلی بوسیله ما خواهد بود.